

FORMIER 5, 10

5-12 % vety + typpi

PALAVA, TUKAHDUTTAVA

FORMIER 5: EN ISO 14175-N5-NH-5

FORMIER 10: EN ISO 14175-N5-NH-10

- Juurensuojakaasu
- Ilmaa kevyempi
- Pelkistävä

Formier-kaasua voidaan käyttää seostamattomien, ruostumattomien austeniittisten ja runsasseosteisten austeniittisten terästen juuren suojaukseen.

Sitä ei kuitenkaan suositella ferriittisten, ferriittis-austeniittisten tai martensiittisten terästen hitsaamiseen vetyhaurausvaaran vuoksi. Näiden juurensuojaukseen suositellaan argonia tai puhdasta typpiä (duplex). Formier on ilmaan sekoitettuna palava kaasuseos, joten tuuletuksesta ja työturvallisuudesta on huolehdittava tarkasti.

PULLOKIERRE: DIN 477 nro. 1, 21,80 x 1,814 SFS 2293



Tuotteet

TUOTE	Koko	Paine	Kaasumäärä	Tuotenimike
Formier 5 % 20.200	20 L	200 bar	3,8 m ³	T200171
Formier 5 % 50.200	50 L	200 bar	9,4 m ³	T200172
Formier 5 % patterissa 50.200/12	12 x 50 L	200 bar	112,6 m ³	T200173
Formier 10 % 20.200	20 L	200 bar	3,8 m ³	T200174
Formier 10 % 50.200	50 L	200 bar	9,4 m ³	T200175
Formier 10 % patterissa 50.200/12	12 x 50 L	200 bar	112,6 m ³	T200176